COUCHES INTERMÉDIAIRES PLANET COLOR®
conformes COV 3,5
préparées en usine

PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

SUITABLE SUBSTRATES

- Couche de base Planet Color® Barrett-Jackson®
- Uréthanes et émaux fabricants
- Vieux finis

MIXING

1 couche intermédiaire Planet Color® Barrett-Jackson®

+

1 PCS25, PCS35, PCS45

*La « Collector Color Series » Planet Color® Barrett-Jackson® est conditionnée en pot pour « mélange instantané ». Versez simplement le diluant jusqu'au rebord intérieur du pot, mélangez et pulvérisez (ne filtrez pas parce que la couche intermédiaire ne passerait pas au travers du filtre en raison de la taille importante des particules).

APPLICATION



- Ces couches intermédiaires apparaîtront plus brillantes et distinctes sur des couches de fond foncées.
  - Sur les couches de fond foncées, appliquer 1 couche horizontale suivie d'une couche verticale.
  - Sur une couche de fond claire, on peut rajouter une troisième couche.
  - Pulvériser un panneau de test comportant une couche de base pour s'assurer d'obtenir le résultat voulu.
- Laisser chaque couche s'évaporer jusqu'à ce qu'elle soit lisse au toucher.
- Ajuster la pression au chapeau à 6-8 psi HVLP

RECOAT

- Application de la couche transparente Finish 1 sur la couche intermédiaire Barrett-Jackson® Planet ColorConsulter la fiche technique de la couche transparente pour des instructions spécifiques. La taille très importante des paillettes de la couche intermédiaire peut entraîner une texture non désirée de la couche transparente. Pou s'assurer d'un résultat excellent, nous recommandons une seconde application de couche transparente en suivant les étapes suivantes :
  - Laisser les deux couches transparente durcir complètement – consulter la fiche de données techniques de la couche transparente pour obtenir les temps de séchage.
  - Poncer entièrement la couche transparente durcie à l'aide d'un scotchbrite gris ou de papier P800 sur ponceuse orbite aléatoire équipée d'un tampon interface.
  - Appliquer 2 couches transparentes supplémentaires suivant les recommandations de la fiche de données techniques.
- Recouvrir la couche intermédiaire dans les 7 jours, ou retirer la couche de base couleur et la couche intermédiaire.
- Recouvrir la couche intermédiaire dans les 7 jours, ou retirer la couche de base couleur et la couche intermédiaire.

REMARQUES

- Ne pas ajouter d'éliminateur d'yeux de poisson dans la couche intermédiaire couleur; cela nuirait à l'adhérence de la couche transparente.
- Vie en pot : 8 heures

PROTECTION PERSONNELLE

- Pour utilisation par des professionnels formés seulement.
- Bien lire l'étiquette, le mode d'emploi et la fiche signalétique avant d'utiliser.

Se servir de l'équipement de protection personnelle approprié lors du mélange et de la pulvérisation.

©2009 Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp.
Cleveland, OH 44115

Printed in USA

AS2873FR
6/23/09

COUCHES INTERMÉDIAIRES
PLANET COLOR®
conformes COV 3,5
préparées en usine

DESCRIPTION DU PRODUIT
Planet Color® a fait équipe avec Barrett-Jackson ® Auction Company pour créer la « Collector Color Series ». Ces couches intermédiaires créatives permettent au peintre de personnaliser un véhicule déjà peint ou de créer une finition unique sur une couche de base Planet Color Barrett-Jackson ®. Avec l'option diluant, elles sont conformes aux réglementations 3,5 COV, et donc conformes partout en Amérique du Nord. Les couches intermédiaires Planet Color Barrett-Jackson sèchent très rapidement, donnent une orientation des métallisés impeccable et sont extrêmement faciles d'utilisation.

PRÉPARATION DE LA SURFACE POUR LA COUCHE DE BASE
1. Faire un ponçage final au papier à poncer P400-P600 s'il faut appliquer un apprêt d'impression (recommandé). Si appliqué directement sur un apprêt de surface ou le revêtement précédent, faire un ponçage final au papier à poncer P600-P800.
2. Nettoyer au solvant avec le nettoyant de surface Finish 1™ FT200 et essuyer pour sécher avec un chiffon propre et sec.
3. Traiter les perces de ponçage jusqu'au métal nu avec l'apprêt réactif FP301.
4. Dépoussiérer avec un chiffon à dépoussiérer propre.

COUCHE DE BASE
La couleur de la couche de base affecte grandement l'apparence des couches transparentes. Ces couches intermédiaires apparaîtront plus brillantes et distinctes sur des couches de fond foncées. Pour cette raison, nous ne suggérons d'appliquer que 2 couches intermédiaires sur des couleurs foncées, mais 3 sur les couleurs claires. Pulvériser un panneau de test pour vous assurer du résultat.

CHOIX DU DILUANT

Taille de la réparation	PCS25	PCS35	PCS45
Petites réparations	24-32 °C (60-90 °F)	24-32 °C (75-90 °F)	27-38 °C (85-100 °F)
1 ou 2 panneaux	16-27 °C (60-80 °F)	21-29 °C (70-85 °F)	27-38 °C (80-100 °F)
Plusieurs panneaux	16-21 °C (60-70 °F)	18-24 °C (65-75 °F)	24-35 °C (75-95 °F)
Réfection complète	Sous 16 °C (60 °F)	16-21 °C (60-70 °F)	24-32 °C (70-90 °F)

SÉCHAGE Temps de séchage à l'air à 24 °C (75 °F)*

Hors poussière	5-10 minutes
Sans ruban	30-60 minutes
Pour appliquer le revêtement transparent	20-30 minutes

*Des températures plus basses et des feuils plus épais prolongeront les temps de séchage.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES	En contenant		Appliqué	
	Lb/Gal	**G/L**	**Lb/Gal**	**G/L**
Densité	8.43	1010	7.91	948
	% du pds	**% du vol.**	**% du pds**	**% du vol.**
Volatils	60.5	66.7	75.2	79.9
Eau	0	0	0	0
Composés exemptés	49.2	53.7	26.2	26.8
	lb/gal	**g/l**	**lb/gal**	**g/l**
COV Total	0.95	114	3.87	464
COV moins exemptés	2.05	246	5.29	634
	lb/gal	**kg/l**	**lb/gal**	**kg/l**
PAD	0.00	0.000	2.16	0.259

©2009 Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp.
Printed in USA
AS2873FR
Cleveland, OH 44115
6/23/09